


ANTIGELO H.T.



125 gr su sacco
da 25 Kg



Tempo aperto:
20 minuti



12 mesi in luogo asciutto
e nell'imballo originale, al
riparo dal gelo e dalle alte
temperature.

DESCRIZIONE

Antigelo per calcestruzzi, malte, collanti e stucchi a base di cementi. Accelerando la velocità d'idratazione del cemento, genera il calore necessario per impedire il congelamento dell'acqua d'impasto.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Realizzazione a temperature fino a -10°C di:
- Getti in calcestruzzo, anche armati.
- Confezionamento di malte cementizie.
- Posa di collanti e sigillanti cementizi.

NATURA DEL PRODOTTO

ANTIGELO H.T. è costituito da miscele di acceleranti di indurimento.

IMPASTO

OPERAZIONI DI POSA

Miscelare ANTIGELO H.T. in proporzione al contenuto di cemento (1 - 2 Kg ogni 100 Kg di cemento) con gli altri componenti della miscela, sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare idratare 3 - 5 minuti, quindi rimescolare brevemente, verificando l'omogeneità del prodotto. Il prodotto deve presentarsi in consistenza e lavorabilità paragonabile all'impasto non additivato.

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa Volumica	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Polvere	Bianco	0.85 Kg/dm ³		12 mesi	3824 40 00

CONSIGLI TECNICI

- I componenti dell'impasto devono essere portati a una temperatura di almeno 5°C prima di essere additivati.
- Lavorare i prodotti al mattino per poter meglio sfruttare l'innalzamento di temperatura durante la giornata.
- Impiegare la quantità d'acqua più bassa possibile.
- Proteggere i lavori eseguiti in modo da trattenere il calore d'idratazione.
- Utilizzare i prodotti additivati solo quando risultano di consistenza idonea. Iniziata la presa, risultano di difficile applicazione, ed è necessario fare un nuovo impasto.
- Utilizzare il prodotto a temperature non inferiori a -10°C.

CONSUMI

ANTIGELO H.T. 1 – 2 % sul contenuto del cemento.

VOCE DI CAPITOLATO

Antigelo per la realizzazione di manufatti a base cementizia, a temperature fino a -10°C, tipo ANTIGELO H.T. della KEDIL.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non aggiungere direttamente ANTIGELO H.T. nell'acqua di impasto.
- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.