



# BDL 100 S



0,85 mm



Altezza 10 cm



Lunghezza 10 m

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Bandella in butile autoadesiva.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

- Scarichi, fari, bocchette di mandata, raccordi tra materiali di diversa natura o, in generale, aree sottoposte a movimenti di espansione e contrazione.
- Giunti di frazionamento e cavillature. Indicato su sottofondi base, cemento e base gesso, malte bastarde, ceramica, blocchi in calcestruzzo cellulare, plastica, metallo, per impermeabilizzazioni con linea KEDILASTIC, ISOLFLEX, KEDY BIT ONE, ISOTEX, POLYTEX.
- Angoli e spigoli di vasche, cisterne, piscine, bagni, docce, terrazze, balconi, muri contro terra o manufatti in calcestruzzo o, in generale, ambienti soggetti a forte umidità.

## NATURA DEL PRODOTTO

**BDL 100 S** è un composito di tessuto-non tessuto in polipropilene (parte superiore) e gomma butilica adesiva, resistente all'invecchiamento (parte inferiore).

## OPERAZIONI DI POSA

Disporre la bandella adesiva BDL 100 S in tutti gli angoli tra parete e pavimento e in corrispondenza di tutti i punti più critici, come scarichi, fari, tubazioni, ecc. Dove necessario, con forbici o cutter è possibile sagomarla a seconda della geometria dei punti da rivestire.

Rimuovere il nastro protettivo pochi centimetri per volta, quindi schiacciare la bandella sul supporto utilizzando solo oggetti morbidi (pennelli, rulli, ecc...). Al fine di assicurare continuità nelle prestazioni meccaniche attese, gli strati di bandella adiacenti dovranno sormontarsi di circa 5 cm. Giunti di dilatazione dovranno essere coperti dalla bandella disponendola in modo da formare un omega, così da assecondare i movimenti del sottofondo senza essere messa in tensione. Applicare l'impermeabilizzante secondo proprie modalità.

## IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Larghezza totale	Spessore totale	Peso del materiale	Resistenza alla temperatura	Lunghezza rotolo	Conservazione ( in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Bandella adesiva	Grigio	100 mm	1 mm	820 gr/m <sup>2</sup> ±5%	-5°C/+70°C	10 m	Nessuna limitazione	3919 10 19

## PROPRIETÀ FISICHE

	Carico di rottura longitudinale (campione di 25 cm)	Allungamento a rottura - longitudinale (campione 25 cm)	Carico di rottura trasversale (campione 25 cm)	Allungamento di rottura - trasversale (campione 25 cm)	Resistenza pressione d'acqua
<b>VALORE</b>	32N	60%	19N	81%	> 0,2
<b>NORMA</b>	DIN 527-3	DIN 527-3	DIN 527-3	DIN 527-3	Bar

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

## CONSIGLI TECNICI

- Applicare nello schema di impermeabilizzazione, prima la Bandella poi l'impermeabilizzazione
- Proteggere i lavori realizzati dal sole battente, pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, o dal gelo per un periodo di tempo sufficiente alla presa dell'impermeabilizzante.
- Applicare il prodotto solo su supporti asciutti e consistenti.
- In caso di supporto polveroso, consolidare con primer.
- Crepe o fessurazioni dei sottofondi dovranno essere sigillate con REPOX, prima di iniziare le operazioni di rasatura, impermeabilizzazione o incollaggio.
- BDL 100 S rammollisce sopra i 70°C .
- BDL 100 S è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere trattamenti preventivi o supplementari.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.
- Non resiste ad esposizione UV prolungata, ricoprire sempre la bandella con piastrelle o altro rivestimento.

### ***Limiti di responsabilità***

*Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.*