

# EASY 3 FRESH



24h



2h



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10 °C / 30 °C.

## DESCRIZIONE

Sigillante epossidico bicomponente antiacido, ad elevata lavorabilità, indicato per fughe da 2 a 20 mm di pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo, pietre naturali, marmi e graniti, ricomposti base cemento o resina, mosaici. Caratterizzato da una superficie molto compatta e priva di pori, facilmente lavabile con acidi e metodi industriali. Disponibile in una vasta gamma colori armoniosi, con finitura delicata. Può essere usato anche come adesivo conforme alla classe R2T (secondo EN 12004). Sigillante epossidico conforme alla classificazione RG (secondo EN 13888).

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillatura in interno ed esterno, a parete e pavimento, di piastrelle assorbenti e non assorbenti, pietre naturali, marmi e graniti, ricomposti base cemento o resina, mosaici.
- Sigillatura di ambienti di pregio soggetti a sollecitazioni di natura chimica, come centri wellness, vasche termali, bagni, cucine in muratura. Ideale per piscine, anche riempite con acqua termali o salmastre.
- Sigillatura di ambienti soggetti a sollecitazioni di natura meccanica e chimica come magazzini industriali, centri commerciali, banchi di laboratorio.
- Sigillatura di ambienti dove è richiesto un elevato grado di igienicità, come macelli, pescherie, caseifici, birrerie, cucine, cantine vinicole.

## NATURA DEL PRODOTTO

**EASY 3 FRESH** è costituito principalmente da resine reattive speciali, carichi minerali e additivi speciali.

## IMPASTO

Versare il contenuto della Parte A e della Parte B nel secchio, mescolare i due reagenti, ottenuta la miscela omogenea aggiungere in agitazione con trapano dotato di frusta a spirale la Parte C colorata sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare maturare il prodotto per circa 3 minuti, quindi agitare brevemente. Il prodotto si presenta pastoso, facilmente spatolabile.

## OPERAZIONI DI POSA

Dopo aver verificato l'assenza d'acqua o eccessi d'umidità residua nelle fughe applicare **EASY 3 FRESH** con l'apposita spatola di gomma riempiendo la fuga in tutta la profondità. Asportare, quindi l'eccesso del sigillante. Lavare con acqua abbondante la superficie appena stuccata e con un feltro, di media durezza, emulsionare il prodotto facendo attenzione a non svuotare la fuga. Il prodotto emulsionato potrà essere rimosso con uno spandiboiacca di gomma morbida. Asciugare la superficie con una spugna, avendo cura di non lasciare traccia o aloni.

## IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione ( in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Comp. A: Liquido Comp. B: Liquido Comp. C Polvere	A: Ocra B: Paglierino C : colorato	A: 1.5 Kg/dm <sup>3</sup> B: 0.98 Kg/dm <sup>3</sup> C : 2 Kg/dm <sup>3</sup>	100%	24 mesi	3907 30 00

## APPLICATIVI

Rapporto di Miscelazione	Tempo di maturazione	Tempo utile d'impiego
80:16:4	3 min.	1 ora

Temperatura di applicazione	Tempo di pedonabilità	Tempo di messa in esercizio
+5°C a +30°C	24 ore	4 gg (10 gg vasche e piscine)

## PRESTAZIONALI

	Resistenza all'abrasione	Resistenza a flessione	Resistenza a compressione	Resistenza a solventi e olii	Resistenza agli acidi ed alcali
VALORE	220 mm <sup>3</sup>	15 N/mm <sup>2</sup>	40 N/mm <sup>2</sup>	Ottima	Ottima
NORMA	EN 12808-2	EN 12808-3	EN 12808-3		

	Assorbimento d'acqua dopo 240 min.	Temperature d'esercizio
VALORE	0.06 g	-30 c° a +100 c°
NORMA	EN 12808-5	

### CONSIGLI TECNICI

- **EASY 3 FRESH** è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- Per ottenere un risultato cromatico pieno, omogeneo e costante, prima di iniziare le operazioni di sigillatura, attendere il completo asciugamento del sottofondo e dell'adesivo, utilizzare attrezzi puliti.
- L'impasto con trapano regolato a basso numero giri determina la corretta velocità di reazione tra i componenti, facendo rimanere i tempi di lavorabilità e di indurimento nei valori attesi.
- Pulire con acqua abbondante e utilizzare **EPODET** al 10-20% nel acqua fin che il prodotto è fresco una volta indurito dovrà essere rimosso meccanicamente.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, risulta di difficile stesura ,ed è necessario fare un nuovo impasto.
- Proteggere i rivestimenti da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, e dal sole battente o dal gelo per almeno una settimana.

## CONSUMO

TABELLA CONSUMO

Piastrella (cm)	3		5		Stucco Kg/m <sup>2</sup>		fuga in mm			
	8	10	12	15	20					
2x2x0,4	1,25									
5x5x0,8	0,58	1,33								
10x10x0,8 - 7,5x15x1	0,40	0,95	1,46	1,77						
15x15x1 - 12x24x1	0,33	0,81	1,26	1,54	1,82					
20x20x1	0,25	0,61	0,96	1,19	1,40	1,72				
20x25x1	0,23	0,55	0,87	1,07	1,27	1,56	2,02			
20x30x1	0,21	0,51	0,81	1,00	1,18	1,45	1,88			
30x30x1	0,17	0,41	0,65	0,81	0,96	1,19	1,54			
45x45x1 - 30x90x1	0,14	0,33	0,53	0,66	0,78	0,97	1,27			
30x60x1	0,13	0,31	0,49	0,61	0,73	0,90	1,18			
60x60x1,2	0,10	0,25	0,40	0,50	0,59	0,74	0,97			
60x120x1,2	0,08	0,19	0,30	0,38	0,45	0,56	0,74			

## COLORI



## VOCE DI CAPITOLATO

Stuccatura di fughe di pavimenti e rivestimenti con sigillante: antiacido, colorato, bi-componente epossidico, ad alta resistenza chimica e meccanica, conforme alla classificazione RG secondo norma EN 1388 **EASY 3 FRESH** della **KEDIL**, indicato per fughe da 2 a 20 mm.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Evitare di interrompere la stuccatura di un ambiente per riprenderla il giorno successivo.
- Le stuccature di tonalità chiare nel tempo tendono ad ingiallire.
- Piastrelle non smaltate vanno fugate nella stessa tonalità di colore
- La della superficie di piastrelle assorbenti o lapidee viene alterata dalla resina presente nel sigillante epossidico.
- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

### Limiti di responsabilità

*Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l' idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.*