

KEDISIL N310



10 – 20 min.



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica, reticolazione alcoxilica, per reazione a temperatura ambiente, con umidità contenuta nell'aria (RETICOLAZIONE NEUTRA)

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Idoneo per l'applicazione nel campo igienico sanitario, per la realizzazione di giunti di dilatazione tra piastrella e piastrella, vasche, lavandini, sigillatura di docce, giunti di dilatazione tra parete e pavimentazione
- KEDISIL N 310 può essere impiegato per la sigillatura di vetro, ceramica, alluminio lucido, pannelli in poliestere, legno verniciato, anche in esterno.
- Sigillante monocomponente a base di silicone, che a contatto con l'umidità atmosferica si trasforma in una sostanza gommosa permanentemente elastica.
- Applicazioni in interno ed esterno

NATURA DEL PRODOTTO

KEDISIL N310 SILICONE NEUTRO , RETICOLAZIONE DI TIPO ALCOSSILICA

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso ,adoperabile subito senza aggiunte o diluzioni.
Dopo l' utilizzo , la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata successivamente.

OPERAZIONI DI POSA

Assicurarsi che la larghezza del giunto sia inferiore della sua profondità, in modo da permettere i corretti movimenti di dilatazione e contrazione. Eventualmente, inserire una cordella comprimibile in modo da regolare la profondità del giunto. Pulire la superficie da ogni traccia di precedenti lavorazioni, le fughe non dovranno presentare tracce o eccessi di colla.

Tagliare la parte alta del beccuccio della cartuccia, in modo che la sezione possa essere inserita nel giunto. Estrudere il silicone. L' eccesso di sigillante, può essere rimosso con una spatola oppure con il fondo della cartuccia stessa. Lasciare eventuali imperfezioni con un utensile bagnato con acqua e sapone, prima che si formi la pellicola superficiale.

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Pasta viscosa	Come da tabella	1.05 Kg/dm ³	100%	12 mesi	3214 90 00

APPLICATIVI

Fuori polvere	Velocità di reticolazione	Temperatura di applicazione
10 - 20 min	> 3 min/24 h	+5°C a +30°C

PRESTAZIONALI

	Durezza	Modulo d'allungamento 100%	Resistenza a trazione	Allungamento a rottura	Deformazione totale ammessa	Temperature d'esercizio
VALORE	20-30 ShA	0.5 MPa	1.5 MPa	>400 %	20% ca	-30 c° a +200 c°
NORMA	DIN 53505	DIN 53504	DIN 53505	DIN 53505	DIN 53505	

CONSIGLI TECNICI

- Kedisil N 310 è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- Eliminare eventuali cause di rimonta d' umidità sui sottofondi e le efflorescenze residue.
- Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate devono essere asciutte e pulite , in particolare per rimuovere unto o grasso utilizzare solventi sgrassanti.
- Prime di utilizzare il prodotto, verificare con una prova su una piccola superficie che i supporti siano compatibili con le operazioni di pulizia
- Utilizzare del nastro adesivo per proteggere le superficie delle piastrelle da sigillare
- Prodotto non è verniciabile
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, risulta di difficile stesura ,ed è necessario aprire una nuova cartuccia
- Proteggere i rivestimenti da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, e dal sole battente o dal gelo per almeno una settimana.

CONSUMI

Sezione del giunto	Metri/cartucce
5x5 mm	12
10x5 mm	6
10x10 mm	3
15x10 mm	2
20x10 mm	1.5
25x10 mm	1.25
30x10 mm	0.7
40x10 mm	0.4

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare n funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

COLORI DISPONIBILI	110 - Trasparente	100 – Bianco	101 – Jasmin	202 – Manhattan
	205 – Antracite	300 – Beige	301 – Caramel	203 – Cenere
	404 – Moro	303- Tortora		

VOCE DI CAPITOLATO

Sigillatura di giunti di dilatazione e perimetrali con sigillante siliconico a reticolazione neutra , tipo Kedisil N310 della Kedil.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l' idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.