

KEDIFIX



20 - 60 min.



24 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

KediFix è un'adesivo sigillante, MS polimero, monocomponente ad alto modulo per l'edilizia. Tixotropico, reticola tramite l'umidità atmosferica garantendo alte prestazioni di elasticità permanente, alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Privo di solventi ed isocianati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Idoneo per giunti di dilatazione tra parete e pavimentazione
- Applicazioni verticali ed orizzontali.
- Adesivo universale tra diversi materiali
- KediFix può essere impiegato per la sigillatura di vetro, ceramica, alluminio lucido, pannelli in poliestere, legno verniciato, marmo, tetti, grondaie, serramenti.
- Applicazioni in interno ed esterno
- Sovra-verniciabile base acqua

NATURA DEL PRODOTTO

KEDIFIX è costituito da Silicone silano modificato terminato.

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza aggiunte o diluzioni. Dopo l'utilizzo, la quantità nella cartuccia può essere conservata per essere impiegata successivamente.

OPERAZIONI DI POSA

Assicurarsi che lo spessore del giunto sia inferiore alla larghezza, in modo da permettere i corretti movimenti di dilatazione e contrazione. Inserirne una cordella comprimibile in modo da regolare la profondità del giunto. Pulire la superficie da ogni traccia di precedenti lavorazioni, le fughe non dovranno presentare tracce o eccessi di colla.

Tagliare la parte alta del beccuccio della cartuccia, in modo che la sezione possa essere inserita nel giunto. Estrudere il silicone. L'eccesso di sigillante, può essere rimosso con una spatola oppure con il fondo della cartuccia stessa. Lisciare eventuali imperfezioni con un utensile bagnato con acqua e sapone, prima che si formi la pellicola superficiale.

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Pasta viscosa	Come da tabella	1.5 Kg/dm ³	100%	12 mesi	3214 90 00

APPLICATIVI

Fuori polvere	Velocità di reticolazione	Temperatura di applicazione
50 min	2 mm/24 h	+5°C a +30°C

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

PRESTAZIONALI

	Durezza Shore A	Modulo d'allungamento 100%	Resistenza a trazione	Allungamento a rottura	Deformazione totale ammessa	Temperature d'esercizio
VALORE	28	0.6 MPa	1.6 MPa	>460 %	20% ca	-40 C° a +100 C°
NORMA	DIN 53505	DIN 53504	DIN 53505	DIN 53505	DIN 53505	

CONSIGLI TECNICI

- KediFix è idoneo per tutte le applicazioni descritte di incollaggio e sigillatura, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- Non macchia superfici porose come marmo, granito, agglomerati, cemento.
- Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate devono essere asciutte e pulite, in particolare per rimuovere unto o grasso utilizzare solventi sgrassanti.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare con una prova su una piccola superficie che i supporti siano compatibili con le operazioni di pulizia
- Utilizzare del nastro adesivo per proteggere le superficie delle piastrelle da sigillare
- KediFix è verniciabile
- Per la pulizia degli utensili dall'adesivo, utilizzare acqua e sapone
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, risulta di difficile stesura, ed è necessario aprire una nuova cartuccia
- Per «tirare» il silicone utilizzare sapone puro, non diluito con acqua.

CONSUMI

Metri/Cartuccia	12	6	3	2	1,5	1,25	0,7	0,4
Sezione del giunto in mm	5x5	10x5	10x10	15x10	20x10	25x10	30x10	40x10

VOCE DI CAPITOLATO

Adesivo sigillante multifunzione .

COLORI

- Trasparente Cristallino
- Bianco
- Grigio Manhattan RAL 7038
- Grigio Cenere RAL 7042
- Grigio Chiaro RAL 9002
- Jasmine RAL1013

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. La responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.