

KERASOCEM



1,40 Kg/m² x mm di spessore



8 h



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo originale, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

Rasante bianchissimo per la finitura dei sottofondi interni ed esterni, a parete, per realizzare spessori fino a 3 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Finitura civile a parete e soffitto, in interno ed esterno, in spessori fino a 3 mm per ambientazioni residenziali.
- Finitura d'intonaci cementizi, pareti in calcestruzzo, murature in calcestruzzo cellulare, pannelli in cartongesso.
- Applicazioni su sottofondi assorbenti a base calce e/o cemento.

NATURA DEL PRODOTTO

KERASOCEM è costituito principalmente da cemento, calce, polimeri, cariche minerali e additivi specifici.

IMPASTO

Miscelare la polvere con acqua pulita utilizzando un miscelatore a frusta a basso numero di giri, sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Il prodotto si presenta in consistenza pastosa, facilmente lavorabile con spatola.

OPERAZIONI DI POSA

Applicare **KERASOCEM** sul supporto utilizzando la spatola metallica, avendo cura di distribuire il materiale in maniera uniforme. Rifinire con un frattazzo di spugna, inumidendo la finitura, se necessario, fino ad ottenere una superficie uniforme, senza punti di giunzione o sormonti visibili.

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa Volumica	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Polvere	Bianca	1,40 Kg/dm ³	100%	12 mesi	3824 50 90

APPLICATIVI

Rapporto di Miscelazione	Durata di miscelazione	Tempo utile d'impiego	Temperatura di applicazione
8 litri d'acqua per 25 Kg di polvere (40±1%)	2 min.	6 h	+5°C a +35°C

PRESTAZIONALI

	Resistenza compressione 28gg	Adesione calcestruzzo	Temperature d'esercizio
VALORE	3,5 N/mm ²	0,5 N/mm ² FP:B	Da -30°C a +90°C
REQUISITO			
NORMA	EN 1015-11	EN 1015-12	EN 13892-2

CONSIGLI TECNICI

- **Kerasocem** non richiede l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc) o additivi per le applicazioni descritte.
- Eliminare eventuali cause di rimonte di umidità sui sottofondi e le efflorescenze residue.
- Per applicazioni su sottofondi in fase di disgelo, attendere 24/48 ore prima di iniziare la posa.
- Per applicazioni su superfici molto assorbenti, o in condizioni metereologiche calde e ventose, inumidire bene il sottofondo prima di rasare, anche arrivando al rifiuto, se necessario
- Prima dell'applicazione su intonaci nuovi, lasciare stabilizzare il supporto dalla fase di ritiro igrometrico.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza pastosa. Iniziativa la presa, risulta di difficile stesura, ed è necessario preparare un nuovo impasto.
- Applicare prodotti decorativi, esenti da solventi organici, solo dopo la completa essiccazione e stagionatura della finitura.

CONSUMI

KERASOCEM 1,40 Kg/m² per mm di spessore.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura a parete con malta cementizia che consenta spessori sino a 3 mm a finitura liscia, tipo **KERASOCEM** della **KEDIL**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.