

MACRON



Polvere: 18 Kg/m² x cm di spessore



60 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE PRODOTTO

MACRON malta a presa normale premiscelata antiritiro, tixotropica e fibrorinforzata, composta da leganti cementizi, additivi chimici ed inerti granulometricamente selezionata che le conferiscono caratteristiche di elevate resistenze meccaniche unite alla possibilità di effettuare riporti auto sostenenti ad alto spessore, senza ricorrere ad opere di cassetatura della struttura ammalorata.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ripristino di strutture in calcestruzzo o cemento armato, quali cornicioni, balconi, pilastri, pavimenti, gradini, frontalini, e per il risarcimento di cavità formatesi dall'asportazione di nidi di ghiaia o ferri distanziatori. Malta in classe CC R3
- Per manutenzioni in genere ove sia necessario un rapido riutilizzo del manufatto.

NATURA DEL PRODOTTO

MACRON è costituito da specifici additivi anticarbonatanti, leganti idraulici, resine.

PREPARAZIONE DELL' IMPASTO

Impastare un sacco da Kg 25 di **MACRON** con circa 3,5 - 4 l di acqua pulita utilizzando trapano agitatore a basso numero di giri. Applicare **MACRON** sulla superficie da ripristinare, con spessori da 1 a 5 cm per singola applicazione, secondo necessità. Ulteriori strati di prodotto vanno riportati quando la precedente applicazione ha iniziato la presa. Ancora in fase di presa, rifinire la superficie con frattazzo in spugna o in plastica.

OPERAZIONI DI POSA

Le superfici dovranno presentarsi compatte, senza tracce di disarmanti, pulite ed esenti da parti incoerenti o in fase di distacco. Eliminare eventuali tracce di ruggine dai ferri d'armatura esposti e passivare gli stessi mediante boiaccia **MACRON-FER** (vedi scheda tecnica). Effettuare il ripristino con **MACRON** entro 2 ore dal trattamento passivante, previa bagnatura accurata del supporto, avendo cura di far aderire bene il prodotto su tutta la superficie da ripristinare.

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa volumica apparente	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Polvere	Grigia	1,90 Kg/dm ³	100%	12 mesi	3824 50 90

APPLICATIVI

	Rapporto di Miscelazione	Tempo di maturazione	Tempo utile d'impiego
VALORE	4,75 litri d'acqua per 25 Kg di polvere (19±1%)	5 min.	2 h.
NORMA			
	Spessore massimo per mano	Spessore massimo finale	Temperature di applicazione
VALORE	1 – 5 cm		Da +5°C a +30°C
NORMA			

PRESTAZIONALI

	Resistenza alla compressione (28 gg)	Resistenza alla flessione a 28 gg	Adesione al calcestruzzo	Temperature d'esercizio
VALORE	35 N/mm ²	7,5 N/mm ²	>1,5 N/mm ²	Da - 30 °C a + 90 °C
NORMA	En 12190	En 196/1	En 1542	

	Modulo di elasticità	Resistenza alla carbonatazione	Cicli di gelo disgelo con Sali disgelanti dopo 50 cicli	Cicli temporaleschi dopo 30 cicli
VALORE	20 Gpa	Profondità< del cls di controllo	> 1,5 Mpa	>1,5 Mpa
NORMA	EN 13412	En 13295	En 13687-1	En 13687-2

	Cicli termici a secco 30 cicli	Conducibilità termica	Assorbimento capillare	Reazione al fuoco
VALORE	> 1,5 Mpa	1,25 W/mK	< 0,5 Kg/m ² .h ⁵	Classe A1
NORMA	En 13687-3	En 1745	En 13057	

EVASIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CONSIGLI TECNICI

- **MACRON** è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziativa la presa, risulta di difficile stesura, ed è necessario fare un nuovo impasto
- Proteggere i rivestimenti da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, e dal sole battente o dal gelo per almeno una settimana.
- Non applicare su supporti surriscaldati, in presenza di forte vento o in pieno sole
- Non aggiungere acqua all'impasto in fase di presa.
- In caso di alte temperature, umidificare costantemente la superficie ripristinata per almeno 24 ore.
- Non applicare in spessori inferiori ad 1 cm.
- Non utilizzare su superfici inconsistenti o in fase di stacco o con presenza di gesso.
- In presenza di temperature elevate, si consiglia di mantenere inumidita la superficie ripristinata per almeno 24 ore. **MACRON** può essere lasciato a vista oppure rasato con Keraso bianco o grigio o decorato con pitture sintetiche o con protettivi anticarbonatanti.

CONSUMI

MACRON 18 Kg x m² x cm

VOCE DI CAPITOLATO

Ripristino del calcestruzzo tramite una malta da ripristino tipo **MACRON** della **KEDIL** con valori di compressione di 35 Mpa, malta in classe CC R3 .

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.