

PRIMER 205



100 - 250 g/m² a seconda del sottofondo



4 h



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo originale, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

Promotore di adesione monocomponente a base di resine disperse in acqua e cariche silicee.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Primer di ancoraggio su supporti non assorbenti quali: piastrelle in ceramica, pitture, materiale lapideo, PVC, linoleum, per rasanti, autolivellanti e adesivi cementizi di classe minima C2 (secondo EN 12004).
- Trattamento di superfici poco o mediamente assorbenti quali: calcestruzzo, massetti cementizi, gesso, cartongesso, anidrite, legno, prima dell'applicazione di rasanti, autolivellanti e adesivi cementizi di classe minima C2 (secondo EN 12004).
- Regularizzazione del grado di assorbimento di sottofondi con differente coefficiente d'assorbimento (come intonaci base calce, malte bastarde, fondi cementizi assorbenti, ecc...)
- Trattamento dei sottofondi a base gesso, anidrite, cartongesso prima dell'applicazione di prodotti cementizi.
- Trattamento di sottofondi cementizi o base gesso prima di tappezzare o verniciare.

NATURA DEL PRODOTTO

PRIMER 205 è costituito principalmente da polimeri in dispersione acquosa e da additivi specifici per aumentarne il coefficiente di attrito

IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione.

Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata successivamente, richiudendo la confezione con il suo coperchio.

OPERAZIONI DI POSA

Trattamento di fondi non assorbenti (Vecchie piastrelle):

Applicare il PRIMER 205 puro in modo uniforme, attendere 4 - 6 ore poi utilizzare un collante in classe C2 per posare un nuovo pavimento.

Trattamento di fondi assorbenti :

Applicare PRIMER 205 diluito con acqua in rapporto 1:3, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, applicare il rasante.

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa Volumica	Residuo Solido	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido viscoso	Verde	1,10 Kg/dm ³	60%	24 mesi	3209 90 00

APPLICATIVI

Tempo di essiccazione	Temperatura di applicazione	PH
3 – 6 h	+5°C a +35°C	7,5

CONSIGLI TECNICI

- PRIMER 205 è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di additivi o solventi.
- Eliminare eventuali cause di rimonte di umidità sui sottofondi e le efflorescenze residue. Al momento dell'applicazione, i sottofondi devono essere asciutti. In particolare, i supporti a base di gesso devono avere un'umidità residua, inferiore allo 0,5%.

CONSUMI

PRIMER 205 100 - 250 g/m²

VOCE DI CAPITOLATO

Promotore di adesione monocomponente a base di resine sintetiche disperse in acqua, tipo **PRIMER 205** della **KEDIL**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non usare in esterno.
- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.