PRIMERFLEX

200-300 g/m² a seconda dall'assorbimento del sottofondo.

2 Ore

12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Primer monocomponente a base di resine acriliche al solvente idoneo come promotore di adesione universale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ponte di adesione tra vecchie guaine bituminose e gli impermeabilizzanti delle serie KEDILASTIC e ISOLFLEX.
- Ponte di adesione tra vecchie piastrelle e gli impermeabilizzanti delle serie KEDILASTIC e ISOLFLEX.
- Primer per legno e pannelli compositi flessibili.
- Applicazione su vecchie guaine bituminose, calcestruzzo, piastrelle, pavimenti vinilici.
- Ponte di adesione tra resina epossidica e colla cementizia

NATURA DEL PRODOTTO

PRIMERFLEX è costituito principalmente da resine acriliche disperse in solvente organico.

PREPARAZIONE DELL' IMPASTO

Prodotto pronto all'uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata successivamente, richiudendo la confezione con il suo coperchio.

OPERAZIONI DI POSA

Applicare **PRIMERFLEX** tal quale, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Mani successive possono eventualmente essere applicate, una volta asciugate le precedenti.

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa volumica apparente	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Liquido viscoso	Grigio chiaro	1,3 Kg/dm³	12 mesi	2916 12 00

APPLICATIVI

	Tempo di essicazione	Temperature di applicazione
VALORE	1 – 2 h.	Da +5°C a +35°C

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare n funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CONSIGLI TECNICI

- PRIMERFLEX è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di leganti, additivi o solventi.
- Proteggere il lavoro eseguito da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore e dal sole battente o dal gelo per almeno una settimana.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza liquida. Iniziata la reazione, risulta di difficile stesura, ed è necessario utilizzare del prodotto fresco.

CONSUMI

Primerflex 200-300 gr/m²

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.