

SIGILBLOCK



10 – 20 m²/lt



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, a temperature comprese nell'intervallo 10 °C / 30 °C.

DESCRIZIONE Consolidante acrilico al solvente per graniglie di vario genere

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Consolidante per graniglie di marmo , quarzo , sabbie , pietre
- Consolidante per stuccature di porfido, san pietrini, autobloccanti drenanti
- Consolidante per massetti ammalorati
- Consolidante antipolvere per pavimentazioni industriali

NATURA DEL PRODOTTO **SIGILBLOCK** è costituito da una miscela di resine acriliche al solvente.

IMPASTO Il prodotto è pronto all' uso

OPERAZIONI DI POSA **Consolidante per graniglie :**

Versare il prodotto direttamente sulla graniglia precedentemente preparata, asciutta compattata facendo attenzione a non eccedere e non sbordare.

Consolidante :

Stendere il prodotto con un rullo sul massetto da consolidare una volta applicato non calpestare la superficie per almeno 24 h e arieggiare il locale

IDENTIFICATIVI

Aspetto	Colore	Massa Volumica Apparente	Pedonabilità	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Temperatura di applicazione
Liquido Mieloso	Trasparente	1.0 Kg/dm ³	24 ore	24 mesi	+5°C a +35°C

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare n funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrative.

CONSIGLI TECNICI

- SIGILBLOCK è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- Utilizzare solo su superfici asciutte .
- Attendere almeno 24 ore prima di calpestare la superficie trattata.
- Non applicare se è prevista pioggia entro le prime 24 ore.
- Prestare attenzione il prodotto è infiammabile e nocivo.
- La pavimentazione deve essere pulita prima dell' applicazione.
- Non applicare nelle ore centrali della giornata nelle stagioni estive.
- Distribuire uniformemente sulla superficie in modo che non pellicoli.

CONSUMI

SIGILBLOCK 200 gr/m a seconda dello spessore e della larghezza.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.
- Il pavimento assumerà un tono leggermente più scuro dopo l' applicazione
- È consigliabile fare un piccolo test prima di eseguire tutto il lavoro

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.