

SK 300 LEGNO



0,9-1,2 Kg/m²



120 minuti



12 mesi in luogo asciutto e nell'imballo da noi fornito, al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

DESCRIZIONE

Adesivo a legante epossì-poliuretanico bi-componente elastico, esente da acqua o solventi organici, di colore beige, ad elevate prestazioni, per la posa di pavimenti in legno e parquet. Adesivo classificato R2 (secondo EN 12004).

CAMPPI DI APPLICAZIONE

- Posa di pavimenti in legno di ogni tipo: lamellare, listone, listoncino, prefinito, ecc..
- Posa di pavimenti in legno di ogni dimensione.
- Posa su massetti o rasature cementizie, calcestruzzo, massetti in anidrite (previo utilizzo di primer specifici), vecchi pavimenti in ceramica, pavimenti riscaldanti, materiali lapidei, metallo.
- Riempimento di giunti di frazionamento civile ed industriale

NATURA DEL PRODOTTO

SK 300 LEGNO è costituito da polimeri epossì-poliuretanici, cariche minerali e additivi specifici.

IMPASTO

Versare tutto il liquido (comp. B) nella pasta (comp. A) e agitando, con trapano dotato di frusta a spirale, sino all'ottenimento di un impasto omogeneo, di colore uniforme e privo di grumi. Il prodotto si presenta cremoso e facilmente spatolabile.

OPERAZIONI DI POSA

Applicare sul supporto SK 300 LEGNO con spatola di dentatura adeguate alla dimensione dei listelli. Incollare il pavimento in legno esercitando pressione per assicurare la corretta bagnatura.

IDENTIFICATIVI

Apparenza	Colore	Massa Volumica Apparente	Confezione	Conservazione (in luogo asciutto e nell'imballo fornito)	Voce Doganale
Comp.A: Pasta Comp.B: pasta	A: Bianco B: beige	A: 1.5 Kg/dm ³ B: 1.3 Kg/dm ³	10 KG	12 mesi	A: 3909 50 90

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrate.

APPLICATIVI

Rapporto di Miscelazione		Tempo di maturazione	Tempo utile d'impiego	Tempo Aperto	Tempo di Aggiustabilità
11,25:1,25		5 min.	320 min.	60 min.	120 min.
Temperatura di applicazione	Tempo di pedonabilità	Tempo di levigatura		Tempo di messa in esercizio	
+5°C a +30°C	24 - 36 ore	36 - 48 ore		3 - 4 gg	

PRESTAZIONALI

	Adesione legno-calcestruzzo	Adesione legno-ceramica	Flessibilità	Temperature d'esercizio
VALORE	3.2 N/mm ²	4.1 N/mm ²	elevata	-30 °C a +90 °C

CONSIGLI TECNICI

- SK 300 è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l'aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi.
- SK 300 è levigabile dopo 48 ore da catalisi avvenuta.
- Utilizzare il prodotto solo su supporti non soggetti a umidità permanente o rimonte di umidità. Interporre sempre un film di tenuta al vapore sotto il massetto.
- Lasciare lungo le pareti, intorno ai pilastri, e altre parti sporgenti, un giunto comprimibile di circa 5-10 mm, per evitare il contatto con la pavimentazione.
- La posa su pavimenti preesistenti prevede l'irruvidimento della superficie e/o la rimozione di olii, grassi, cere e depositi di particelle di smog con REMOVE
- La posa deve essere eseguita previo controllo, con igrometro al carburo, dell'umidità residua del sottofondo che dovrà essere sempre inferiore al 2%.
- In caso l'umidità del sottofondo sia superiore al 2%, e fino al 6%, è possibile utilizzare PRIMER SK che permetterà ugualmente la posa.
- Verificare, prima della posa, che il contenuto di umidità del legno sia quello prescritto dal produttore ed in equilibrio con l'ambiente.
- L'impasto con trapano regolato a basso numero giri determina la corretta velocità di reazione tra i componenti, facendo rimanere i tempi di lavorabilità e di indurimento nei valori attesi.
- Pulire le superfici con acqua abbondante o alcool finché il prodotto è fresco. Quando il prodotto è indurito, le eccedenze dovranno essere rimosse con metodi meccanici.
- Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, risulta di difficile stesura ,ed è necessario fare un nuovo impasto

CONSUMI

- Spatola 3x3mm SK 300 1.2 Kg/m²

VOCE DI CAPITOLATO

Posa di parquet con applicazione di adesivo bicomponente epossido-poliuretanico, esente da acqua e solventi, tipo SK 300 LEGNO della KEDIL.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica.

Limiti di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della costante qualità del prodotto.

RILEVAZIONE DATI a + 23°C di temperatura, 50% umidità e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere, temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato. Le immagini presenti in questo catalogo sono puramente illustrate.