

ISO TEX

Tessuto non tessuto impermeabile, composto da tre strati impermeabili idoneo per creare barriere vapore o impermeabilizzazioni in ambienti interni o esterni .

CAMPI DÌ APPLICAZIONE

- ISO TEX viene applicato sotto le piastrelle ceramiche e lastre, ha ottime proprietà impermeabilizzanti .
- Adatto per impermeabilizzare: bagni, piscine, cucine, centri commerciali e aree umide .
- ISO TEX può essere applicato anche su balconi esterni e terrazze a sbalzo.
- ISO TEX è di facile applicazione riducendo i tempi d' intervento.

NATURA DEL PRODOTTO

ISO TEX è composto da due strati esterni di polipropilene in tessuto non tessuto ed uno strato interno di polietilene .

OPERAZIONI DÌ POSA

Il sottofondo deve essere stabile, consistente, asciutto, privo di sporcizia, polvere e sostanze oleose.

Raccomandiamo l'utilizzo di una spatola dentata da 4 mm (5/32"x 5/32") per l'applicazione della colla.

ISO TEX deve essere sovrapposta lungo la linea di giunzione per almeno 5 cm.

Durante l'applicazione, eliminare le grinze, le bolle d'aria e gli eccessi di colla spingendo verso l'esterno con il retro della spatola.

Si consiglia di incollare ISO TEX con KEDIFLEX, FAST nei periodi invernali.

Per l'applicazione in docce chiuse, senza la presenza di acqua stagnante, la colla per piastrelle raccomandata prima è sufficiente per creare una sigillatura stagna.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica

IDENTIFICATIVI

Dati del prodotto	Valore
Aspetto	Tessuto
Colore	Verde
Larghezza totale	1000 mm
Spessore totale	0.48 mm
Peso del materiale	277 gr/m ²
Lunghezza del rotolo	30 m

PROPIETÀ FISICHE CHIMICHE

Dati del prodotto	Valore	Norma
Carico di rottura longitudinale	300 N/50mm	DIN EN ISO 527-3
Carico di rottura laterale	145N/50mm	DIN EN ISO 527
Estensione longitudinale prima della rottura	65%	DIN EN ISO 527
Estensione laterale prima della rottura	65%	DIN EN ISO 527
Resistenza alla pressione d'acqua	≥1.5 bar	DIN EN 1928(versione b)
Resistenza ai raggi UV	≥4.5 h	DIN EN ISO 4892-3
Resistenza allo strappo	0.4 N/mm ²	EN 1348

RISULTATI OTTENUTI ALLE CONDIZIONI STANDARD DI TEMPERATURA DI 23 C° ±2 ,UMIDITÀ RELATIVA AL 50 %

±5. VENTILAZIONE MINORE DI 2 M/SEC

CONSIGLI TECNICI

- Il sottofondo deve essere stabile, consistente, asciutto, privo di sporcizia, polvere e sostanze oleose.
- Nelle giunzioni utilizzare Bdl 120 o Bdl 100 .
- Raccomandiamo l'utilizzo di una spatola dentata da 4 mm (5/32"x 5/32") per l'applicazione della colla.
- Non applicare su fondi con presenza di rimonte d'umidità

KEDIL

raccomanda di prendere visione delle **Note Introduttive** che completano i contenuti della presente scheda.

Tutti i consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche, riportati verbalmente o per scritto, sono frutto delle nostre migliori esperienze.

Tuttavia, non potendo intervenire direttamente sul cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Sugeriamo, quindi, al cliente/applicatore di effettuare le opportune prove dei nostri prodotti, per valutarne il comportamento rispetto alle condizioni di meteorologiche e applicative cui verranno sottoposti.

Al fine di verificare che la presente scheda tecnica non sia stata aggiornata e/o sostituita da edizioni successive, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito, www.kedil.eu , la versione più aggiornata.